

# Hightack Fast

## HOOGWAARDIGE MONTAGELIJM MET SNELLE STERKTE OPBOUW

### VOORDELEN

- Zeer hoge aanvangshechting, direct vast
- Sneldrogend, snelle kracht opbouw. Handvast binnen 30 minuten.
- Toepasbaar op vochtige ondergronden (geen waterfilm)
- Reukloos, oplosmiddel- en isocyaanvrij
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- Goede UV en weersbestendigheid
- Schok en vibratie bestendig
- Overschilderbaar na uitharding

### PRODUCT

Hightack Fast is een speciale, door Bostik ontwikkelde, 1-component, elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer). Deze lijm heeft een hoge aanvangshechting gecombineerd met een zeer snelle uitharding.

### TOEPASSINGEN:

- Verticale verlijmingen van zware materialen zoals baksteen, steen, keramische tegels zonder ondersteuning.
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen zoals: PVC, metaal, hout, polyurethaan, staal, aluminium, steen, glas en cementgebonden materialen.
- Verlijmen van dakpannen en plinten.
- Ideaal voor panelen, rabatdelen, metal stud wanden.
- Voor verlijmingen binnen en buiten.
- Geen hechting op PE, PP, Teflon en siliconen.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn.

**Voorbehandeling:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Hightack Fast hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP.

**Aanbrengen:** Hightack Fast met bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element.

**Open tijd:** Het te verlijmen deel binnen 5 minuten aanbrengen. De snelheid van uitharding is afhankelijk van de



temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

**Reinigen:** Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 12 maanden houdbaar. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerccs.com](http://bostikdsd.thewerccs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerke	
<b>Basis</b>	SMP (Silyl Modified Polymer)
<b>Soortelijk gewicht</b>	ca. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
<b>Consistentie</b>	pasteus, goed verspuitbaar
<b>Uithardingsysteem</b>	door luchtvochtigheid
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40°C tot +100°C
<b>Huidvorming</b>	ca. 5 minuten (+23°C/55%RV)
<b>Open tijd</b>	< 10 minuten
<b>Aanvangsthechting</b>	100 kg/m <sup>2</sup>
<b>E-Modulus</b>	8.4 MPa
<b>Shore A</b>	ca. 65
<b>Treksterkte 100%</b>	> 2,9 MPa (ISO 37)
<b>Rek bij breuk</b>	> 190% (ISO 37)
<b>Eindsterkte</b>	hout/hout 40 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Eindsterkte</b>	aluminium/aluminium 30 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Eindsterkte</b>	PVC/ PVC 25 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	30614231
<b>EAN code</b>	8713572037412
<b>Kleur</b>	wit
<b>Verpakking</b>	290 ml patroon
<b>Verpakt per</b>	12
<b>Pallet</b>	1152

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Benelux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)